

ACRYLIC PATCH BINDER

CMT-6

REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

Un aglutinante líquido 100 % acrílico diseñado para mezclar in situ con arena y cemento. Ideal para nivelar y reparar puntos bajos y depresiones de hasta 3/4" de profundidad en canchas de tenis y otros pavimentos de superficie deportiva. Acrylic Patch Binder también se puede utilizar para rellenar grietas en superficies deportivas de asfalto o concreto de hasta 1" de ancho.

USOS

Canchas de tenis o cualquier otra superficie deportiva o recreativa de asfalto o concreto.

COLOR

Blanco.

Características químicas	
Clasificación	Emulsión acrílica
Peso por galón a 25 °C (77 °F)	8,8 ± 0,5 libras
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguna
Tiempo de almacenamiento	Evite que el líquido se congele

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento. Las superficies de asfalto nuevas deben curarse durante 14-30 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto nuevas deben curarse 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba medio o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido muriático o fosfórico, enjuague y deje secar antes de aplicar capas sucesivas.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Se recomienda un mezclador de potencia (taladro con accesorio de mezcla o mezclador de mortero). Para parchar y rellenar depresiones, use el siguiente diseño de mezcla:

Acrylic Patch Binder 1 galón
 Arena 30 libras
 Cemento 5-7 libras.

NOTA

Mezcle bien la arena seca y el cemento entre sí antes de agregar Acrylic Patch Binder.

APLICACIÓN

Aplique la mezcla de parcheo con una llana o enrasado de lados lisos. Asegúrese de rebajar los bordes en los parches. La mezcla de parcheo Acrylic Patch Binder debe aplicarse en múltiples elevaciones para lograr la profundidad deseada en parches de más de 1/2".

IMPORTANTE

Mezcle bien durante solo 2 a 4 minutos. NO MEZCLE DEMASIADO ya que esto puede causar una excesiva entrada de aire y pérdida de fuerza. Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

TIEMPO DE SECADO

Permita que la superficie se endurezca por completo antes de aplicar recubrimientos o abrirse al tránsito peatonal o vehicular.

COBERTURA

Un galón producirá suficiente mezcla de parcheo (cuando se mezcla con arena y cemento) para llenar 0,86 yardas cuadradas (aproximadamente 7,75 pies cuadrados) a 1/4" de profundidad. Cuando se usa como relleno de grietas: un galón producirá suficiente material para llenar 75-150 pies lineales de grietas, dependiendo de la profundidad y del ancho de la grieta.

LIMPIEZA

Lave las herramientas con agua antes de que se seque el material.

PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o

ACRYLIC PATCH BINDER

CMT-6

REVISADO EL 19/12

trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net