

HANDICAP BLUE

Pintura para demarcación vial

SMT-241

REVISADO EL 13/11/19

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

La pintura para demarcación vial Handicap Blue está diseñada para proporcionar marcas brillantes y duraderas para discapacitados en superficies de pavimento de asfalto y hormigón. La fórmula 100 % acrílica a base de agua no daña el medio ambiente y proporciona un rendimiento y durabilidad sobresalientes.

USOS

Estacionamientos, carreteras, calles, pisos de fábricas y otras superficies de pavimento de asfalto u hormigón. Diseñada para uso interior o exterior.

COMPOSICIÓN

La pintura para demarcación vial Handicap Blue se compone de resinas de emulsión 100 % acrílicas, pigmentos especiales, tensioactivos y cargas.

TAMAÑOS

Disponible en baldes de 5 galones y baldes de 1 galón.

COLOR

Handicap Blue.

LIMITACIONES

La pintura para demarcación vial Handicap Blue no debe aplicarse cuando se espera que la temperatura baje a menos de 10 °C (50 °F) en cualquier momento dentro de un período de 24 horas después de la aplicación.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

La pintura para demarcación vial Handicap Blue es una pintura de emulsión 100 % acrílica que no daña el medio ambiente y contiene menos de 100 gramos por litro de contenido orgánico volátil (VOC).

PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS:

La pintura para demarcación vial Handicap Blue cumple o supera las siguientes especificaciones cuando se prueba de conformidad con ASTM D562, ASTM D711, ASTM D969, ASTM D1475, ASTM D3960, ASTM D2486 y ASTM E70 (ver tabla a continuación).

Análisis Químico y Físico	
Peso por galón	11,0 lb/gal
Contenido orgánico volátil (VOC)	< 100 g/l
Viscosidad (KU)	70-110 KU
Tiempo de secado	< 30 min.
Resistencia al frote	1000 ciclos min.
Grado de purga	0,98 min.
Resistencia al agua, ciclos	8 min.
PH de pintura	9,6 min.
Sólidos en peso %	52 - 53

INSTALACIÓN

Las superficies de pavimento de asfalto y hormigón deben estar limpias y libres de todo material suelto y suciedad. Las nuevas superficies de asfalto deben curarse lo suficiente como para estar libres de aceites ligeros en la superficie (4 semanas). Permita el curado del sellador de pavimento recién aplicado por al menos 24 horas antes de aplicar la pintura para demarcación vial.

MÉTODOS

Aplique la pintura para demarcación vial Handicap Blue con un equipo de rociado a presión, brocha o rodillo. El tamaño recomendado de la boquilla de pulverización es de 0,017" a 0,021".

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Revuelva bien antes de usar. Usar sin modificar. No diluir.

APLICACIÓN

Aplicar sobre el pavimento limpiado adecuadamente con equipo de rociado a presión, brocha o rodillo.

ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL

La tasa de cobertura típica es de aproximadamente 100 pies cuadrados por galón (espesor húmedo de 15 mm). La tasa de cobertura real dependerá del grosor de la aplicación.

PRECAUCIONES

Tanto la temperatura de la superficie como la temperatura ambiente deben ser de un mínimo de 10 °C (50 °F). La temperatura no debe caer por debajo de 10 °C (50 °F) dentro de un período de 24 horas después de la aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. No almacene recipientes sin abrir a temperaturas de congelación.

EMBALAJE Y DISPONIBILIDAD

La pintura para demarcación vial Firelane Red cuenta con el respaldo de una red nacional de instalaciones de fabricación de SealMaster, además de una red nacional de aplicadores calificados.

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Se considera que las declaraciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas y están destinadas a proporcionar una guía para las prácticas de aplicación aprobadas. Como la mano de obra, el clima, la construcción, el estado del pavimento, las herramientas utilizadas y otras variables que afectan los resultados exceden nuestro control, el fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto únicamente. El fabricante renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.