

TEXTURED WHITE LINE PAINT

CMT-52

REVISADO EL 19/12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

Textured White Line Paint es una pintura de emulsión 100 % acrílica fortificada con arena fina para proporcionar una textura similar a la de la superficie de juego.

USOS

Marcado de líneas en canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de pickleball y otras superficies de asfalto o pavimento de concreto.

COLOR

Disponible en blanco.

Datos del producto	
Tipo	Emulsión acrílica
Libras por galón a 25 °C (77 °F)	0,11 ± 1 libra
% De material no volátil	54 ± 2
Olor	Amoniaco
Inflamabilidad	No inflamable
Punto de inflamabilidad	Ninguno
Tiempo de almacenamiento	Un año

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento. Si usa Textured White Line Paint en una superficie nueva sin recubrimiento, permita un tiempo de curado adecuado antes de aplicar.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Textured White Line Paint se puede aplicar con brocha o rodillo. Para asegurar líneas nítidas, se recomienda usar una cinta para enmascarar líneas de alta calidad. Retire la cinta apenas Textured White Line Paint se haya secado.

IMPORTANTE

Revuelva antes de usar. Las temperaturas deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y durante un período de al menos 24 horas después de la aplicación. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. En las superficies exteriores de concreto, asegure los drenajes perimetrales adecuados y funcionales, así como también una barrera de vapor acústica debajo de la losa.

TIEMPO DE SECADO

Treinta a sesenta (30 a 60) minutos en condiciones óptimas de secado. Las aplicaciones en interiores se ven sustancialmente afectadas por la temperatura y la ventilación disponibles y se secarán más lentamente.

COBERTURA

500 a 600 pies lineales de líneas de 2 pulgadas por galón.

PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.
P.O. Box 2277
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994
FAX: 1-419-626-5477
www.sportmaster.net