

# LEVELMASTER

**CMT-4**

REVISADO EL 19/12

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS

LevelMaster es una emulsión de revestimiento de asfalto diseñada para mezclar *in situ* con arena de sílice y agua. LevelMaster está diseñada para usarse solo en superficies de pavimento de asfalto nuevas o sin sellar. No se recomienda el uso de LevelMaster en superficies de pavimento previamente recubiertas. LevelMaster no debe utilizarse en canchas exteriores que estén expuestas a temperaturas de congelación (es decir, climas del norte).

## USOS

LevelMaster se aplica sobre superficies de asfalto nuevas o sin recubrimiento en preparación para los sistemas de acabado de color de SportMaster.

## COLOR

Negro.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Debe limpiarse todo el polvo, la suciedad, los restos y todos los materiales sueltos de la superficie del pavimento. La superficie de asfalto nueva debe curarse durante 14-15 días antes de la aplicación. La reparación de defectos en la superficie del pavimento, depresiones y grietas debe completarse antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser lisas y estar al ras de las superficies contiguas.

## PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Para usar como recubrimiento: use el siguiente diseño de mezcla para producir una mezcla lisa y fluida (basada en 10 galones de LevelMaster para facilitar el cálculo):

LevelMaster ..... 10 galones  
Arena de sílice (malla de 50-60) ..... 60 libras  
Agua..... 3 galones

Para uso como material de parcheo: LevelMaster puede modificarse con el siguiente diseño de mezcla para aplicaciones de hasta 1/4" de elevación:

LevelMaster ..... 10 galones  
Arena (malla de 20-40) ..... 120-150 libras  
Cemento Portland ..... 8 libras

Siempre mezcle bien el cemento con una pequeña cantidad de agua antes de agregarlo a la mezcla de parcheo.

Agua..... 1-3 galones  
Asphalt Binder..... 1 galón

## APLICACIÓN

Aplique LevelMaster con una rasqueta de goma suave. Aplique capas sucesivas en direcciones cruzadas. Raspe todos los puntos ásperos y las crestas antes de aplicar la capa siguiente.

## IMPORTANTE

Las temperaturas de la superficie y del ambiente deben ser superiores a 10 °C (50 °F) durante la aplicación y por un período de al menos 24 horas después de la aplicación. Revuelva antes de usar. No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

## COBERTURA

Los cálculos de rendimiento se basan en galones sin diluir de LevelMaster y varían según la textura de la superficie y la porosidad. Las tasas de cobertura generalmente promedian alrededor de 0,10 galones por yarda cuadrada.

## TIEMPO DE SECADO

30 a 60 minutos en condiciones óptimas de secado. Permita al menos 6 horas de tiempo de curado antes de aplicar una segunda capa de LevelMaster.

## PRECAUCIONES

No almacene a la luz solar directa ni donde las temperaturas excedan los 37,77 °C (100 °F). No aplique ante pronóstico de lluvia o lluvia inminente. Evite que el producto se congele. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto (SDS) para obtener información de seguridad y precauciones adicionales.

## GARANTÍA

Se considera que las indicaciones hechas en esta ficha técnica son verdaderas y precisas, y están destinadas a proporcionar una guía para prácticas de construcción aprobadas. El fabricante no da, ni autoriza a ningún agente o representante a dar ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este material, ya que la mano de obra, el clima, la construcción, el equipo utilizado y otras variables que afectan los resultados están fuera de nuestro control. El fabricante garantiza que el material cumple con las especificaciones del producto y cualquier responsabilidad frente al comprador o usuario de este producto se limita al valor de reemplazo del producto solamente. En ningún caso el fabricante será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, ya sea directo o incidental, especial o consecuente, sin importar su origen, en relación con el material o equipo suministrado, o trabajo realizado. El fabricante no será, de ninguna manera, responsable de los defectos, variaciones o cambios en las condiciones de la subestructura sobre la cual están instalados sus productos.

Copyright© 2019, SportMaster  
Todos los derechos reservados.

ThorWorks Industries, Inc.  
P.O. Box 2277  
Sandusky, OH 44870

Teléfono: 1-800-326-1994  
FAX: 1-419-626-5477  
www.sportmaster.net